



SAE100 R8 树脂管

配件号 PartNo.	软管内径 (I. D.)		软管外径 (O. D.)		工作压力 (WP)		爆破压力 (BP)		最小弯曲半径 (BR)		软管重量 kg/m
	mm	In.	mm	In.	bar	psi	bar	psi	mm	In.	
R8-02	3.20	1/8	8	0.320	420	6000	1680	24000	25	1.0	0.052
R8-03	4.80	3/16	10.30	0.405	350	5000	1400	20000	25	1.0	0.079
R8-04	6.40	5/16	12.40	0.490	350	5000	1400	20000	32	1.3	0.107
R8-05	6.40	3/8	14.20	0.490	300	4300	1200	17200	45	1.8	0.134
R8-06	9.50	3/8	15.70	0.560	280	4000	1120	16000	55	2.2	0.155
R8-8	12.70	1/2	19.3	0.760	245	3500	980	14000	77	3.1	0.199
R8-10	16.00	5/8	23.1	0.910	200	2900	800	11600	110	4.4	0.268
R8-12	19.00	3/4	26.4	1.040	165	2300	660	9200	140	5.6	0.338
R8-16	25.40	1	33.3	1.310	140	2000	560	8000	200	8.0	0.464
R8-20	31.80	1.1/4	41.27	1.625	100	1500	400	6000	300	14.0	0.557

结构：内胶层-热塑胶

加强层-单层合成纤维

外交层-黑色聚氨酯

工作温度：-40° C to +100° C

应用：适用于硝酸酯液压油，水乙二醇，石油合成基液压油。弯曲半径小，耐老化性能强，适用于低温及高温差环境。推荐用于润滑系统，移动设备，机床，工程机械等。